

Nitiguraスリーブ

アルミナスリーブ



参考使用温度：～1200℃
※保証値ではございません。

主成分：アルミナ

- 耐熱
- 絶縁

アルミナ繊維の糸を用いて筒状に編組したスリーブです。

- 【主な用途】
- ・ ケーブル保護
 - ・ 縫製品補助部品

品 番	厚さ (mm)	内径 (mm)	巻長さ (m)
ALSV-1 φ -50m	1.20	1	50
ALSV-2 φ -50m		2	
ALSV-3 φ -50m		3	
ALSV-6 φ -50m		6	
ALSV-10 φ -25m		10	25
ALSV-12 φ -25m		12	
ALSV-16 φ -25m		16	
ALSV-20 φ -25m		20	
ALSV-25 φ		25	10乱
ALSV-32 φ		32	
ALSV-40 φ		40	
ALSV-50 φ		50	
ALSV-70 φ		70	
ALSV-85 φ		85	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

Nitiguraクロス

アルミナクロス



参考使用温度：～1200℃
※保証値ではございません。

主成分：アルミナ

耐熱

不燃

絶縁

耐熱性、高強度、高弾性、絶縁性を兼ね備えた高温用の断熱材です。

【主な用途】

- ・断熱カーテン
- ・縫製品表皮材
- ・高温用断熱材

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	備 考
					タテ	ヨコ		
ALC-3	0.30	1000	280	30	26	26	平	
ALC-6	0.60		440		30	25	綾	
ALC-9	0.90		670		22	20	朱子	
ALC-12	1.20		940		40	18	綾	
ALC-M8	0.80		500		11	11	平	11メッシュ

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

Nitiguraテープ

アルミナテープ



参考使用温度：～1200℃
※保証値ではございません。

主成分：アルミナ

耐熱

不燃

絶縁

耐熱性、高強度、高弾性、絶縁性を兼ね備えた高温用の断熱材です。

【主な用途】

- ・高温用断熱材
- ・縫製品の補助部品
- ・配管保護

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織
					タテ	ヨコ	
ALT-25	0.60	25	440	30	30	22	綾
ALT-50		50					

※数値は規格値であり、保証値ではありません。



日本グラスファイバー工業株式会社
Nihon Glass Fiber Industrial Co., Ltd.

〒483-8243 愛知県江南市五明町石橋18番地