

AES（生体溶解性） ロープ



参考使用温度：～800℃
※保証値ではありません。

主成分：セラミック

- 断熱
- 耐熱

生体溶解性を持つAES（アルカリアースシリケートウール）を主原料に少量の有機繊維と補強線を加え、紐（ロープ）状に編組した製品です。編み方に種類があり、「BCP」＝編上げロープ、「BCGP 3」＝ツイストロープなどがあります。（編み方の詳細はお問合せください）
RCF規制対策品です。
補強線により参考耐熱温度が変わります。
ガラス線補強タイプ＝600℃
ステンレス線補強タイプ＝800℃

- 【主な用途】
- ・ 耐熱パッキン
 - ・ 高温設備部品

編上げロープ

品 番	外径 (mm)	巻長さ (m)	備 考
BCP-G 6 φ X30m	6	30	補強線：グラスファイバー 形 状：丸形
BCP-G 10 φ X30m	10		
BCP-G 12.5 φ X30m	12.5		
BCP-G 15 φ X30m	15		
BCP-G 20 φ X30m	20		
BCP-G 25 φ X30m	25		
BCP-G 30 φ X30m	30	15	
BCP-G 35 φ X15m	35		
BCP-G 6 □ X30m	6	30	補強線：グラスファイバー 形 状：四角形
BCP-G 10 □ X30m	10		
BCP-G 20 □ X30m	20		
BCP-G 25 □ X30m	25		
BCP-G 35 □ X15m	35	15	

品 番	外径 (mm)	巻長さ (m)	備 考
BCP-S 6 φ X30m	6	30	補強線：グラスファイバー 形 状：丸形
BCP-S 10 φ X30m	10		
BCP-S 12 φ X30m	12		
BCP-S 12.5 φ X30m	12.5		
BCP-S 15 φ X30m	15		
BCP-S 20 φ X30m	20		
BCP-S 25 φ X30m	25		
BCP-S 30 φ X30m	30		
BCP-S 35 φ X15m	35	15	
BCP-S 40 φ X15m	40		
BCP-S 50 φ X15m	50		
BCP-S 60 φ X10m	60	10	

ツイストロープ

品 番	外径 (mm)	巻長さ (m)	備 考
BCGP3-6φ -30m	6	30	補強線：グラスファイバー 形 状：ツイスト丸形
BCGP3-10φ -30m	10		
BCGP3-13φ -30m	13		
BCGP3-20φ -30m	20		

※数値は規格値であり、保証値ではありません。