

AES（生体溶解性）クロス



参考使用温度：～1000℃
※保証値ではありません。

主成分：セラミック

- 断熱
- 耐熱

生体溶解性を持つAES（アルカリアースシリケートウール）を主原料に少量の有機繊維と補強線を加えた紡織品です。
RCF規制対策品です。
補強線により参考耐熱温度が変わります。
ガラス線補強タイプ＝600℃
ステンレス線補強タイプ＝800℃
鉄クロム線補強タイプ＝1000℃

- 【主な用途】
- ・耐熱パッキン
 - ・縫製品の表皮材
 - ・耐熱カーテン
 - ・高温設備の安全対策

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/㎡)	巻長さ (m)	織組織	備 考
NBC-G2-100-30m	2.00	1000	1000	30	平	補強線：グラスファイバー
NBC-S2-100-30m						補強線：ステンレス線
NBC-T2-100-30m						補強線：鉄クロム線
NBC-G3-100-30m	3.00	1000	1500	30	平	補強線：グラスファイバー
NBC-S3-100-30m						補強線：ステンレス線
NBC-T3-100-30m						補強線：鉄クロム線

* 二次加工（焼成（H）・アルミ箔貼（AL））ご相談ください。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

Nitiguraテープ
AES（生体溶解性）テープ



参考使用温度：～1000℃
※保証値ではありません。

主成分：セラミック

- 断熱
- 耐熱

生体溶解性を持つAES（アルカリアースシリケートウール）を主原料に少量の有機繊維と補強線を加え、テープ状に製織した製品です。RCF規制対策品です。
補強線により参考耐熱温度が変わります。
ガラス線補強タイプ＝600℃
ステンレス線補強タイプ＝800℃
鉄クロム線補強タイプ＝1000℃

- 【主な用途】
- ・ 耐熱パッキン
 - ・ 配管保護
 - ・ 排気系部品高温設備の安全対策
 - ・ RCF規制対策品

品番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	入数/ ケース数	備考
					タテ	ヨコ			
NBT-G2-2.5-30m	2.00	25	30	30	14.5	5.5	平	20	補強線：グラスファイバー
NBT-G2-5-30m		50	60					10	
NBT-G2-7.5-30m		75	83.3					7	
NBT-G2-10-30m		100	117					5	
NBT-S2-2.5-30m	2.00	25	31.7	30	14.5	5.5	平	20	補強線：ステンレス線
NBT-S2-3-30m		30	38.3					17	
NBT-S2-4-30m		40	50					13	
NBT-S2-5-30m		50	63					10	
NBT-S2-7.5-30m		75	87					7	
NBT-S2-10-30m		100	120					5	
NBT-T2-2.5-30m	2.00	25	31.7	30	14.5	5.5	平	20	補強線：鉄クロム線
NBT-T2-3-30m		30	38.3					17	
NBT-T2-4-30m		40	50					13	
NBT-T2-5-30m		50	63					10	
NBT-T2-7.5-30m		75	87					7	
NBT-T2-10-30m		100	120					5	
NBT-G3-3-30m	3.00	30	48	30	11	5.5	平	17	補強線：グラスファイバー
NBT-G3-5-30m		50	80					10	
NBT-S3-2.5-30m	3.00	25	42	30	11	5.5	平	20	補強線：ステンレス線
NBT-S3-3-30m		30	50.4					17	
NBT-S3-5-30m		50	84					10	
NBT-T3-5-30m	3.00	50	84	30	11	5.5	平	10	補強線：鉄クロム線

* 二次加工（焼成（H））ご相談ください。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。