

Nitiguraクロス

火花よけクロス『グラバリア』



参考使用温度：～800℃
※保証値ではございません。

主成分：耐炎化繊維

- 防火
- 断熱
- 難燃
- 耐炎

特殊アクリル繊維を炭化した耐炎繊維です。
有機繊維の中でLOI(限界酸素指数)が高いのが特徴です。
難燃性、耐熱性を持ち、直火にあたっても赤色化しますが燃焼しないので優れた防護性能を備えています。
産業界の安全・防災分野の最適素材として高い評価を頂いております。ただ、ガラス繊維とは異なり不燃ではありません。

- 【主な用途】
- ・スパッタシート
 - ・防護カーテン
 - ・安全保護服
 - ・防災用品素材

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	コーティング処理	備 考
					タテ	ヨコ			
NG-550C-100-30m	1.50	1000	550	30	14	9	平	なし	
NG-8000-30m	1.50		670	30	14	9			
NG-700C-100-30m	1.70		480	30	18	11			
NG-700C-100N-30m	1.60	970	480	30	18	11		難燃処理	JIS A 1323 B種 合格品
NG-700S-20m	1.60		550	20	19	10		シリコン/片面	JIS A 1323 A種 合格品
NHB-700SGW-20m	1.80	960	1150	20	24	14	杉綾	難燃処理+シリコン/両面	JIS A 1323 A種 適合品

* 二次加工（縫製シート加工）承ります。ご相談ください。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。