

Nitiguraクロス

ガラスクロス



参考使用温度：～650℃
※保証値ではございません。

主成分：ガラス

- 断熱
- 耐熱
- 不燃
- 絶縁

Eガラス繊維を製織した製品です。バルキー加工した製品、厚さのラインナップも揃えております。使用用途によりお選びください。二次加工でアルミ箔貼、粘着加工、焼成加工、ゴム引き加工、スリット加工などが可能です。

- 【主な用途】
- ・縫製品の表皮材
 - ・断熱カーテン
 - ・マンホールパッキン
 - ・エキスパンション
 - ・高温設備の安全対策

標準品

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	備 考
					タテ	ヨコ		
NGC-330-100-50m	0.40	1000	300	50	42	30	綾	
NGC-450-100-50m	0.65		500	50	26	26	綾	
NGC-850-100-30m	1.20		850	30	16	10	平	
NGC-1000-100-30m	1.60		1000	30	16	10	平	
NGC-2000-100-15m	3.00		2000	15	10	6	平	

片面アルミ箔貼品

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	備 考
					タテ	ヨコ		
NGC-330-100AL-50m	0.40	1000	300	50	42	30	綾	
NGC-450-100AL-50m	0.65		500	50	26	26	綾	
NGC-850-100AL-30m	1.20		850	30	16	10	平	
NGC-1000-100AL-30m	1.60		1000	30	16	10	平	
NGC-2000-100AL-15m	3.00		2000	15	10	6	平	

片面粘着離型紙貼品

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	備 考
					タテ	ヨコ		
NGC-1000-100R-30m	1.60		1000	30	16	10	平	全面粘着
NGC-2000-100R-15m	3.00		2000	15	10	6	平	

焼成品

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	備 考
					タテ	ヨコ		
NGC-450-100H-50m	0.65	1000	500	50	26	26	綾	
NGC-850-100H-30m	1.20		850	30	16	10	平	
NGC-1000-100H-30m	1.60		1000	30	16	10	平	
NGC-2000-100H-15m	3.00		2000	15	10	6	平	

目止め品

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	備 考
					タテ	ヨコ		
NGC-330-100M-50m	0.40	1000	300	50	42	30	綾	両面目止め
NGC-450-100M-50m	0.65		500	50	26	26	綾	
NGC-850-100M-30m	1.20		850	30	16	10	平	
NGC-1000-100M-30m	1.60		1000	30	16	10	平	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

耐熱ガラスクロス



参考使用温度：～800℃
※保証値ではございません。

主成分：耐熱ガラス

- 断熱
- 耐熱
- 不燃

Eガラス繊維と比較して、NRCは耐酸性・耐熱性、NHCは耐熱性・抗張力に優れています。
Eガラス繊維では使用できなかった部分に利用することが可能です。
AES紡織品の代替としても使用可能な場合があります。

- 【主な用途】
- ・縫製品の表皮材
 - ・断熱カーテン
 - ・マンホールパッキン
 - ・エキスパンション
 - ・高温設備の安全対策

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/㎡)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織	備 考
					タテ	ヨコ		
NRC-450-100-50m	0.50	1000	1000	50	30	25	綾	耐酸性
NRC-600-150-50m	0.60	1500	1500	50	30	24	綾	
NRC-1000-100-30m	1.60	1000	1000	30	16	10	平	
NRC-1000-100S-30m								
NHC-600-105M-50m	0.50	1050	600	50(乱)	35	27	綾	目止め処理品・高抗張力

※数値は規格値であり、保証値ではありません。