

Nitiguraクロス

シリカクロス



参考使用温度：～1000℃  
※保証値ではありません。

主成分：シリカ

- 断熱
- 耐熱
- 不燃
- 絶縁

EガラスよりSiO<sub>2</sub>の純度が高いシリカ繊維を製織したもので、ガラス繊維では使用が難しい高温域にも使用できる製品です。耐熱性、電気絶縁性などに優れています。パーミキュライト処理品もございます。

- 【主な用途】
- ・縫製品の表皮材
  - ・防火/防煙スクリーン
  - ・電池の延焼防止シート
  - ・高温設備の安全対策
  - ・スパッタシート

| 品 番                | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 重量<br>(g/m <sup>2</sup> ) | 巻長さ<br>(m) | 織組織 | 備 考                    |
|--------------------|------------|-----------|---------------------------|------------|-----|------------------------|
| NSC-550-84-20m     | 0.60       | 840       | 550                       | 20         | 朱子  | 熱処理、JIS A 1323 A種合格    |
| NSC-600-100-20m    | 0.70       | 1000      | 600                       |            |     | 熱処理                    |
| NSC-1100-84-20m    | 1.20       | 840       | 1100                      |            |     | 熱処理、JIS A 1323 A種合格    |
| NSC-1100-100-20m   | 1.20       | 1000      | 1100                      |            |     | 熱処理                    |
| NSC-1100P-100-20m  | 1.20       | 1000      | 1100                      |            | 平   |                        |
| NSC-600-90C-20m    | 0.80       | 900       | 600                       |            | 朱子  | パーミキュラライト処理品           |
| NSC-1200-90C-20m   | 1.30       | 900       | 1200                      |            |     |                        |
| TUN-840S-20m (ブルー) | 0.70       | 840       | 700                       | 20 (乱巻)    |     | 片面シリコンコーティング* (マリンプール) |

\* 乱巻き品あり。詳細お問合せください。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

Nitiguraクロス

シリカ繊維紡織クロス



参考使用温度：～800℃  
※保証値ではありません。

主成分：シリカ

- 断熱
- 耐熱

シリカ繊維をニチグラ独自の製法で作上げた製品です。  
RCF規制対策品です。  
補強線により参考耐熱温度が変わります。  
ガラス線補強タイプ＝600℃  
ステンレス線補強タイプ＝800℃

- 【主な用途】
- ・縫製品の表皮材
  - ・耐熱カーテン
  - ・養生シート
  - ・RCF規制対策品
  - ・マンホールパッキン

| 品 番               | 厚さ<br>(mm) | 幅<br>(mm) | 重量<br>(g/m) | 巻長さ<br>(m) | 織組織 | 備 考          |
|-------------------|------------|-----------|-------------|------------|-----|--------------|
| NSF-1000-100G-30m | 1.60       | 1000      | 1000        | 30         | 平   | 補強線：グラスファイバー |
| NSF-1000-100S-30m |            |           |             |            |     | 補強線：ステンレス線   |

\* 二次加工（焼成）ご相談ください。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。