

Nitiguraテープ
シリカテープ



参考使用温度：～1000℃
※保証値ではございません。

主成分：シリカ

断熱 耐熱

EガラスよりSiO₂の純度が高いシリカ繊維をテープ状に製織したもので、ガラス繊維では使用が難しい高温域にも使用できる製品です。耐熱性、電気絶縁性に優れています。

- 【主な用途】
- ・縫製品の補助
 - ・部品耐熱パッキン
 - ・配管保護
 - ・排気系部品
 - ・高温設備の安全対策

品 番	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (本/25mm)		織組織
					タテ	ヨコ	
NST-550-2.5-30m	0.80	25	550	30	52	19.5	綾
NST-550-5-30m		50					
NST-1150-2.5-30m	1.30	25	1150		128	14	
NST-1150-5-30m		50					

* 二次加工（焼成）ご相談ください。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

Nitiguraロープ

シリカロープ



参考使用温度：～1000℃
※保証値ではございません。

主成分：シリカ

保温 耐熱

シリカ繊維の糸を用いて紐状に編組したロープです。
断熱性、柔軟性に優れております。

- 【主な用途】
- ・耐熱パッキン
 - ・高温設備部品

品 番	外径 (mm)	巻長さ (m)	備 考
NSR-6φ-20m	6	20	ブレード丸形
NSR-8φ-20m	8		

※数値は規格値であり、保証値ではありません。



Nitiguraスリーブ

シリカスリーブ



参考使用温度：～1000℃
※保証値ではありません。

主成分：シリカ

- 耐熱
- 絶縁

シリカ繊維の糸を用いて筒状に編組したスリーブです。

- 【主な用途】
- ・ ケーブル保護
 - ・ 縫製品補助部品

品 番	厚さ (mm)	内径 (mm)	巻長さ (m)
NSS-3 φ -30m	0.85	3	30
NSS-5 φ -30m		5	
NSS-8 φ -20m		8	
NSS-10 φ -20m		10	20
NSS-15 φ -20m		15	
NSS-20 φ -20m		20	
NSS-25 φ -20m		25	
NSS-30 φ -20m		30	
NSS-35 φ -20m		35	
NSS-40 φ -20m		40	
NSS-50 φ -20m		50	
NSS-60 φ -20m		60	
NSS-70 φ -20m		70	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。