

SUSウール



参考使用温度：～850℃
※保証値ではありません。

主成分: 金属繊維

吸音

ステンレス鋼を切削法にて繊維化したものです。
排気部品の吸音材としてご利用頂いています。

- 【主な用途】
- ・ 自動車マフラー
 - ・ オートバイマフラー
 - ・ 産業機器排気部品

品 番	材質	幅 (mm)	巻単位 (Kg)	備 考
SUSウール80-60	ステンレス434	60	15(乱)	80 μ m
SUSウール80-100		100	15(乱)	

※数値は規格値であり、保証値ではありません。



ステンシル糸



参考使用温度：～700℃
※保証値ではありません。

主成分: 金属繊維

耐熱

ステンシルミシン糸はステンレス鋼を基材としており、金属繊維でありながら柔軟性に富み、断熱縫製品の縫い糸として利用されています。
材質もステンレス304L・ステンレス316Lの2種類用意しています。

- 【主な用途】
- ・断熱縫製品用縫糸

品 番	材質	フィラメント径 (μm)	重量 (g/m ³)	糸径 (mm)	巻長さ (m)	備 考
SY-A	ステンレス316L	12	0.32	0.33	525±25	SY-Bにオイルを付け滑りを良くした製品です。
SY-B	ステンレス304L					
SY-C						
SY-200						

※数値は規格値であり、保証値ではありません。

ステンシルフェルト



参考使用温度：～700℃
※保証値ではありません。

主成分: 金属繊維

断熱 耐熱 研磨

ステンシルフェルトはカットしたステンレス繊維をウール状に開繊した後、ニードリング加工を施しフェルト状にしたものです。
主に断熱材、耐熱クッション材、パッキン材、研磨材として利用されています。

- 【主な用途】
- ・断熱材
 - ・耐熱クッション材
 - ・パッキン材
 - ・研磨材

品 番	材質	厚さ (mm)	幅 (mm)	重量 (g/m ²)	巻長さ (m)	密度 (Kg/m ³)	備 考
SF-12A-500	ステンレス316L	3	1000	500	10	165	1mから切り売り対応可能です。

※数値は規格値であり、保証値ではありません。